

ガーデン工房

荷姿・梱包 20kg/ビニール袋

お庭や犬走り、花壇などの美観・景観・防草対策に！

特 長

- ☆ 自然な仕上がりで景観を損ねません
- ☆ 転倒しても比較的安全な範囲である衝撃加速度約80G
- ☆ 細砂を骨材として強度があり、歩行、車イスの乗り入れが可能です
- ☆ アスファルトと比較して、温度上昇を抑えられます

項目	測定結果
ガーデン工房	39.8℃
アスファルト舗装	64.3℃
一般土木舗装	42.2℃

標準仕様

荷姿	適応部位	適応下地	標準仕様	塗厚	標準塗面積
20kg/袋	外床	土	清水 4ℓ + イビフレックス 2ℓ	30~50mm	約0.4㎡ (30mm厚)

性 能

試験項目	試験結果
曲げ強さ (N/mm ²)	2.0以上
圧縮強さ (N/mm ²)	4.0以上
保水量	約15%

施工手順

① 施工場所の整生

- 施工場所を平坦に整生します

② 敷き均し

- 材料を袋から取り出し、コテなどで平坦に敷き均しします

③ 散水

- 噴霧器・ジョウロなどで散水し、平面を均一に濡らします
- 表面が乾燥しないよう散水を繰り返し、全体を湿潤させます
- 散水の目安は、気候によりますが、1袋あたり2~4ℓ程度です

【ワンポイント】

- ・霧状の丁寧な散水で表面がきれいに仕上がります
(噴霧器・シャワーヘッドの霧状など)
- ・勢いよく散水すると表面が乱れたり、砂が大量に浮いたり、強度不足の原因となります
- ・過剰な散水により表面に水が浮いてしまうと、白華することがあります

④ 養生

- 施工後24時間は雨がつかからないようにします
- 1~2日程度で効果状況を確認してご使用願います

⚠ 使用上の注意

1. 気温が3℃以下の時には使用しないで下さい。
(気象条件(気温・湿度・日照・風速)に留意して下さい。)
2. 散水に使用する水は、水道水等の清水を使用して下さい。
3. 粉袋の保管は室内の湿気の少ない場所に保管して下さい。
4. 開封後は使い切るか、残りは空気・湿気を遮断して下さい。
5. 指定材料以外の材料の混入は避けて下さい。
6. 使用後の器具は速やかに水で洗浄して下さい。
7. 製品は製造年月日を確認し、6ヶ月以内に使用して下さい。

記載内容は資料・情報・データに基づいて作成したものであり、実際の現場において結果を保証するものではありません。また、使用に際して適切な使用方法と安全対策に注意の上、お取り扱い下さい。内容は、断り無く変更する場合がありますので、ご了承下さい。

2023.11